



Rapor Tarihi (Report Date)	:	11.11.2021
Sayı (Report Number)	:	890000071188
**Müşterinin Adı/Adresi Customer Name/Address	:	Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Marketing and Sales Department
**Dosya Numarası File Number	:	21/ESA-215 / 70074073
**Gözetimci Firma Name of Inspector	:	VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC
**Ürünün adı ve tanımı Name of sample	:	BORIC ACID, GRANULAR, IN BAGS NORMAL SULPHATE
**Sevkiyat Miktarı (MTon) Shipped Quantity	:	1.000,000 (TON)
**Sevk Tarihi Shipment Date	:	23.10.2021
**Boşaltma Yeri Port of Discharge	:	TERNEUZEN/NETHERLANDS
Kabul Tarih Receiving date of sample	:	22.10.2021
**Üretim tarihi/Batch No Production date/Batch No	:	Üretim Tarihi palet/torba üzerindeki etiketlerde belirtilmiştir. Specified at the labels on the bags / pallets
**Son Kullanım Tarihi Expiry Date	:	+5 °C ile +30 °C arasında kuru ve uygun havalandırma depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. 3 years after production date, in dry and proper ventilation storage conditions between +5 °C and +30 °C.
**Talep Numarası (Order No)	:	P2157485
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the Report	:	1 / 2
Açıklamalar Remarks	:	ETIMINE S.A./ 204 Z.A.E (Zone d Activite Economique) WOLSER A L-3225 BETTEMBOURG LÜKSEMBURG

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
(Seal)**Yayın/Onay**
Tarih(Date)

11.11.2021

Kontrol Eden
(Controlled By)

UFUK DOĞAN

Laboratuvar Birim Sorumlusu
(Head of Testing Laboratory)

DUYGU ASLAN

 **e-imzalıdır**
(e-signed) **e-imzalıdır**
(e-signed)**Tel: (266) 721 31 00 Faks: (266) 721 31 25 www.etimaden.gov.tr mail: banlab@etimaden.gov.tr**

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be partially copied or reproduced without written consent of the laboratory. Reports without signature and seal are invalid.

** İşaretinin olduğu bilgiler müşteri tarafından sağlanmış olup laboratuvarımız bu bilgiler haricindeki tüm bilgilerden sorumludur.

The information with the ** sign has been provided by the customer. Our laboratory is responsible for all information except this information.

FRM.GEN.55/19.08.2021-08

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa: 2/2

Page: 2/2

ÜRÜN İZLEME VE LAB. BİRİMİ
Bandırma Bor ve Asit İşletmeleri Bandırma

AB-0403-T

890000071188

11.21

Rapor Tarihi (Report Date) : 11.11.2021
Sayı (Report number) : 890000071188
Laboratuvar Numarası (Lab. No) : K_LAB / 2001

Analizler (Analysis)				
Bileşen (Component)	Birim (Unit)	Spektler/Garanti Edilen Değerler (Specs/Guaranteed Values)	Sonuçlar (Results)	Deney Metodu (Testing Methods)
B ₂ O ₃ (*)	%	56,250-56,900	56,710	TS 13665
Equivalent H ₃ BO ₃	%	99,920-101,070	100,720	ANT.GEN.02 In-house method (TS 2481- Modified from article number 2.2.2.2) / ANT.GEN.02 In house method(modified from TS 13665)/ANT.GEN.02 İşletme içi
SO ₄ (*)	ppm	Max 300,000	108,000	ANT.GEN.08 In-house method(Modified from TS ISO 11048/TS 5095) / ANT.GEN.08 İşletme İçi Metot(TS ISO 11048/TS 5095'den modifiye)
Cl (*)	ppm	Max 5,000	2,000	TS 13674
Fe (*)	ppm	Max 4,000	1,000	(ANT.GEN.12 In-house method Modified from TS 4885) / (ANT.GEN.12 İşletme İçi Metot TS 4885 methodundan modifiye)
Sieve (+)1,000 mm (*)	%	Max 4,000	0,240	ANT.GEN.18 In-house method(Modified from TS 3479/ISO 2591-1) / ANT.GEN.18 İşletme İçi Metot(TS 3479/ISO 2591-1'den modifiye)
Sieve (-)0,063 mm (*)	%	Max 4,000	1,940	ANT.GEN.18 In-house method(Modified from TS 3479/ISO 2591-1) / ANT.GEN.18 İşletme İçi Metot(TS 3479/ISO 2591-1'den modifiye)

Bu raporda bulunan sonuçlar, sadece yukarıda tanımlanan numune(lere) aittir. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Elektronik imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Results on this report belong to the sample(s) defined above only. Analyses indicated with (*) are accredited. This report shall not be partially copied or reproduced without written consent of the laboratory. Testing reports without electronic signature and seal are invalid.

Raporlarda ölçüm belirsizliği olması halinde sonuçlar %95 güven aralığında k=2 genişletilmiş ölçüm belirsizliği olarak verilir.

If there is measurement uncertainty in the reports, the results are given as k = 2 expanded measurement uncertainty at 95% confidence interval.

Analizi Yapan(lar)
(Analyst(s))
MÜESSER ÇİFTÇİ

Kontrol Eden
(Controlled By)
UFUK DOĞAN

Laboratuvar Birim Sorumlusu
(Head of Testing Laboratory)
DUYGU ASLAN

e-imzalıdır
(e-signed)

e-imzalıdır
(e-signed)