



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

CARBONATE DE BARYUM PRECIPITE POUDRE GRADE 1

Formule	BaCO ₃
Applications	Sels de baryum, colorants, pyrotechnie, verre optique, charge (peinture, linoléum, papier, caoutchouc), purification des eaux, céramique.
Caractéristiques chimiques	<ul style="list-style-type: none">- Purity : 99,2 % min.- Total Sulfur (as So4) : 0,30 % max.- Sulfur (as S) : 0,15 % max.- HCl insolubles : 0,25 % max.- Moisture : 0,30 % max.- Iron : 0,008 % max.- Bulk density : 1,21 max.- Particle size :99,7 % pass at 45 microns sieve
Stockage	Stocker dans un local sec et aéré

Groupe d'emballage	III	
ONU	1564	
IMCO	6.1	
CAS513-77-9	EINECS	208-167-3

Indice
B

Date
17/11/23

Visa