

## COLLAFEU

### Fonctionnalité

**Colle mastic réfractaire à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante.**

- Fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à des fortes températures.
- Collage de gaines, manchons, plaques isolantes GEB et autres produits réfractaires.
- Montage de briques réfractaires dans les fours et appareils de chauffage.
- Fixation de tresses (fibres de verre ou céramiques).
- Etanchéité des liaisons entre éléments de pots d'échappement.

### Caractéristiques techniques

| Caractéristiques     | Spécifications                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur              | Beige                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aspect               | Pâteux (ne coule pas)<br>Facilement applicable au couteau ou à la cartouche                                                                                                                                                                                                                      |
| Densité              | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pH                   | 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temps de séchage     | A 20°C : 48 heures minimum avant montée progressive en température.<br>Ce temps peut être réduit à 3 heures dans le cas du collage de tresse.<br>Elle sèche lentement à l'air (dépend fortement de l'épaisseur, la température et du taux d'humidité) et durcit sous l'action de la température. |
| Tenue en température | 1100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adhérence            | Excellente sur métaux, produits réfractaires, laine de roche, fibres de verre (légère vitrification en surface) ou fibres céramiques, sous formes de cordons, tresses, carton, bandes, tissus, mousses...<br>L'adhérence n'est pas optimale tant que le matériau n'est pas cuit.                 |

### Mise en œuvre

#### Préparation

- Nettoyer correctement les supports (ni poussiéreux, ni gras).
- Humidifier les supports poreux (briques, ...).

### Mode d'emploi


- Ne pas appliquer le mastic si la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +40°C.
- Appliquer la colle en surface, en cordons ou en plots et positionner le matériau réfractaire en écrasant la colle.
- Maintenir l'assemblage quelques instants, laisser sécher et monter progressivement en température.

### Consommation

En fonction du diamètre extrudé, une cartouche de 310 mL permettra de réaliser une longueur de cordon (la longueur est exprimée en mètres) :

|                          |      |      |     |     |
|--------------------------|------|------|-----|-----|
| Diamètre du cordon en mm | 3    | 5    | 10  | 13  |
| Longueur du cordon en m  | 43.8 | 15.7 | 3.9 | 2.3 |

En fonction des dimensions du joint et de l'application, une cartouche de 310 mL ou environ 560g permettra de réaliser un collage d'une longueur (la longueur du joint est exprimée en mètres) :



| Epaisseur en mm (e) | Profondeur en mm (p) |      |      |      |     |     |
|---------------------|----------------------|------|------|------|-----|-----|
|                     | 5                    | 8    | 10   | 20   | 100 | 150 |
| 1                   | 62.0                 | 38.7 | 31   | 15.5 | 3.1 | 2.0 |
| 2                   | 31.0                 | 19.3 | 15.5 | 7.7  | 1.5 | 1.0 |
| 3                   | 20.6                 | 12.9 | 10.3 | 5.1  | 1.0 | 0.6 |
| 4                   | 15.5                 | 9.6  | 7.7  | 3.8  | 0.7 | 0.5 |
| 5                   | 12.4                 | 7.7  | 6.2  | 3.1  | 0.6 | 0.4 |
| 6                   | 10.3                 | 6.4  | 5.1  | 2.5  | 0.5 | 0.3 |

### Nettoyage du matériel

A l'eau, chaude de préférence

### Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur [www.geb.fr](http://www.geb.fr) .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse [reach@geb.fr](mailto:reach@geb.fr)

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

### Astuce

**En cas d'épaississement ou pour faciliter l'application du produit au pinceau, la COLLAFEU peut être légèrement diluée avec de l'eau.**

## Observations

Un stockage continu à une température supérieure à 30°C peut, dans certains cas, modifier les caractéristiques finales du produit.

Le produit ne doit pas être utilisé dans le cas où il y a contact avec l'eau ou une forte humidité, en épaisseur trop importante (> quelques mm) et en collage technique (éléments lourds, soumis aux chocs et aux vibrations par exemple).

Le produit n'est pas adapté pour le collage du verre (vitre d'insert par exemple) ou des supports émaillés.

Une décantation de la colle peut se produire. Dans ce cas, éliminer le surnageant ou re-mélanger le produit avant utilisation.

## Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

## Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.