

ESTALIN

BOIS HUILÉS - HUILE DE TUNG (OU DE BOIS DE CHINE)

**PROTÈGE, NOURRIT, IMPERMÉABILISE
LES BOIS EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR.**

Mobilier de jardin et de salle de bain,
terrasse, parquet, escalier, boiseries, table,
plan de travail de cuisine, planche à découper,
saladier, jouets...

Flacon 250 ml

3153020 072865

 **x6 U/C**

Flacon 1L

3153020 077006

 **x6 U/C**



estalin



estalin 

100% Naturelle, Végétale et Végan. Sans COV.
Nourrit le bois, évite le dessèchement.

Imperméabilisante et Hydrophobe, protège des tâches et préserve durablement toutes les essences de bois (en le laissant respirer), contre l'eau et les intempéries. Certifiée **contact alimentaire**, ce qui permet une utilisation sur les plans de travail, ustensiles en bois de cuisine...

Idéale pour protéger le bois brûlé Yatisugi, les bois exotiques, bambou, les ponts de bateau, les bois de lutherie,... mais aussi la brique, la pierre...

Sa couleur ambrée renforce la teinte des bois clairs et foncés avec une finition mate à légèrement satinée.

Application : en 1 couche pour l'entretien des bois huilés, en 2 couches pour des bois bruts.

Dépoussiérer la surface, appliquer 1 couche fine au pinceau/chiffon. Après 1 ou 2h essuyer le surplus avec un chiffon. Attendre 24 à 48h et passer une 2^{ème} couche au chiffon imbibé d'huile.

Rendement : 1 L = 15 à 18m²/couche (dépend du type de bois, du taux d'humidité, du ponçage).

Sec au toucher : 24 à 36h, sec à cœur : 15 à 21 jours.
L'Huile de Tung est plus facile à appliquer et a une meilleure pénétration lorsqu'elle est diluée avec un solvant à base d'huile.

Dilution et nettoyage des outils à l'huile d'orange ou à la térébenthine. Dilution maximum 20 à 25%.

Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit tempéré (hors gel ou chaleur excessive).

UFI : 5RMD-JOAC-FOON-YF2



Distribué sous licence :

DELTA PRODUCT

Rue du Paradis, 1

B-7331 Baudour

ESTALIN SA

Rue St. Sébastien, 9

CH-2800 Delémont



BOIS HUILÉS - HUILE DE TUNG



250 ml e

3 153020 077327