




Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

FICHE TECHNIQUE KAOLIN

DESCRIPTION

Kaolin sec blanc micronisé, à faible teneur en fer et d'excellentes propriétés physico-chimiques, idéal pour une utilisation dans de multiples processus industriels.



COMPOSITION CHIMIQUE

<i>Paramètres</i>	
SiO ₂	(48,30 ± 2,0) %
Al ₂ O ₃	(35,50 ± 1,5) %
K ₂ O	(1,35 ± 0,30) %
TiO ₂	(0,28 ± 0,20) %
Otros / Others (Na ₂ O, MgO, CaO)	(0,74 ± 0,10) %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

<i>Paramètres</i>	
Blancheur	> 86 % CIELAB
pH	6,5 – 7
Perte au feu	(12,24 ± 2,00) %
Humidité	< 1 %
Densité	2,60 g/cm ³

GRANULOMETRIE

<i>Paramètres</i>		
	<i>Malverne</i>	<i>Sédigraphe</i>
Diametre moyen d(50)	23 – 28 µm	2 µm