



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

FICHE TECHNIQUE

Date : 5.11.2023

OXYDE ETAIN (IV)

Conforme à l'analyse minimum garantie ci-dessous :

	SnO ₂				
SnO ₂	99,85 % min.				
Pb	0,05 % max.	Bi	0,05 % max.		
Sb	0,05 % max.	Cu	0,05 % max.		
As	0,05 % max.	Ni	0,05 % max.		
Fe	0,05 % max.	Zn	0,01 % max.		
Mn	0,01 % max.	Cd	0,01 % max.		
Granulométrie (valeur typique)					
10 % <	0,39 µm	50 % <	1,04 µm	90 % <	2,86 µm
Diamètre moyen : 1,38 µm					

Cette édition d'analyse a été éditée en informatique,
il n'y figure donc pas de signature