



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

FICHE TECHNIQUE

OXYDE COBALT 72-73% F25kg

analyse minimum garantie ci-dessous :

Cobalt	72,0 - 73,4 %		
Aluminium	<= 50 ppm	Magnesium	<= 100 ppm
Cadmium	<= 5 ppm	Manganèse	<= 50 ppm
Calcium	<= 100 ppm	Nickel	<= 50 ppm
Chromium	<= 100 ppm	Sodium	<= 0,800 %
Copper	<= 5 ppm	Sulfur	<= 0,100 %
Iron	<= 100 ppm	Zinc	<= 5 ppm
Apparent density	0,6 - 1,0 g/cm ³		
Particle Size, d ₅₀ µm	<= 8,0		
Surface area	2,0 - 5,0 m ² /g		
For information :			
98% pass through 300 mesh size			

Cette édition d'analyse a été éditée en informatique,
il n'y figure donc pas de signature