



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

ESPECIFICACIONES DE COMPRA/VENTA
SALES SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'ACHAT ET DE VENTE

Producto :	SILICATO POTASICO
<i>Product</i>	<i>POTASSIUM SILICATE</i>
<i>Produit</i>	<i>SILICATE DE POTASSIUM</i>

ESPECIFICACION
SPECIFICATION / SPÉCIFICATION

Ensayo <i>Test / Essai</i>	Límites <i>Spec. Limits / Limites</i>
SÓLIDOS <i>Solid content</i> <i>Contenu solide</i>	32 ± 2
RELACIÓN EN PESO (SiO ₂ :K ₂ O) <i>Weight ratio (SiO₂:K₂O)</i> <i>Rapport de poids (SiO₂:K₂O)</i>	2,2 ± 0,2
RELACIÓN MOLAR (SiO ₂ :K ₂ O) <i>Molar ratio (SiO₂:K₂O)</i> <i>Rapport molaire (SiO₂:K₂O)</i>	3,4 ± 0,2
SiO ₂ soluble, %, aprox <i>Soluble SiO₂, %, approx</i> <i>SiO₂ soluble, %, approx</i>	23
K ₂ O soluble, %, aprox <i>Soluble K₂O, %, approx</i> <i>K₂O soluble, %, approx</i>	10
pH	> 10
VISCOSIDAD, brookfield (20°C), mPas <i>Viscosity, brookfield (20°C), mPas</i> <i>Viscosité, brookfield (20°C), mPas</i>	< 150
DENSIDAD (20°C), g/ml <i>Density (20°C), g/ml</i> <i>Densité (20°C), g/ml</i>	1,25 - 1,35
Fe, ppm	< 100