

**Mon-Droguiste.Com**

39 Bis Rue Du Moulin Rouge

10150 Charmont Sous Barbuise

Tél : +33.(0)3.25.41.04.05

Email : contact@mon-droguiste.comWeb : www.mon-droguiste.com**Description du Produit**

SULFACAL est une poudre très fine, obtenue à partir de gypse naturel d'une très grande pureté ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – Sulfate de Calcium dihydraté).

Applications

Les applications sont essentiellement :

L'utilisation comme charge dans les adhésifs et les peintures.

L'utilisation comme charge et pigment dans l'industrie papetière.

L'apport de sulfate dans l'industrie du verre.

L'utilisation comme additif pour maîtriser le temps de prise dans les compositions à base de plâtre semihydraté.

Sauf indication contraire, les méthodes d'essai standard de BPB Formula s'appliquent. Pour obtenir une copie des méthodes d'essai utilisées, veuillez contacter directement BPB Formula.

Dans des conditions normales de stockage au sec, ce produit ne subira pas de dégradation chimique, toutefois, il peut motter par compactage.

Pour plus d'information technique ou de conseils relatifs à un produit BPB Formula, contactez directement nos services.

Caractéristiques Techniques

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information. Pour plus de détails, contactez directement BPB Formula.

Pureté : 92 %

Analyse Chimique :

Eau de cristallisation	19,5 %
SO_3	44,7 %
CaO	32,1 %
MgO	1,1 %
Fe_2O_3	0,55 %
Na_2O	0,02 %
K_2O	0,30 %
SiO_2	1,75 %

Analyse granulométrique par tamisage (en poids):

> 200 microns	0,0 %
> 63 microns	0,3 %
> 40 microns	15,0 %